



EDILIZIA > MALTE PRECONFEZIONATE > RASANTE CEMENTIZIO FINE

SEYPLAN

RASANTE CEMENTIZIO PER STUCCARE E RASARE PARETI E SOFFITTI IN INTERNI ED ESTERNI



ideale per interni/esterni



resiste a alte e basse temperature



extra white



prodotto riciclabile



rispetta la natura



prodotto da energia pulita




basse emissioni VOC

si usa per rasare prima di posare

• CERAMICA

• CARTE DA PARATI

colore	confezione	pallet kg
BIANCO	 Sacco kg 25	1500

ideale PRIMA DI ESEGUIRE

- Tinteggiature
- Stucchi veneziani

SEYPLAN è conforme ai requisiti della normativa **UNI EN 998-1**.

SEYPLAN si utilizza come finitura al civile per rasare pareti e soffitti in interni e in esterni o come rasante per riempire piccole fessure. **SEYPLAN** è anche idoneo per correggere la planarità delle pareti prima di posare ceramica, carte da parati o di eseguire tinteggiature.

SUPPORTI

L'intonaco deve essere libero da polvere, efflorescenze saline o altre sostanze che limitino l'adesione del supporto.

Eventuali tracce di oli, grassi, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

SEYPLAN può anche essere applicato su supporti in gesso o scagliola assicurandosi che siano asciutti e induriti e trattandoli preventivamente con SEYPRIMER AC. Anche in presenza di sottofondi particolarmente assorbenti si consiglia il trattamento preventivo delle superfici con SEYPRIMER AC. Si consiglia di non inumidire l'intonaco prima di rasarlo a meno che non ci si trovi in presenza di temperature elevate.

DATI APPLICATIVI A +23°C e 50% U.R.

Rapporti di miscelazione: 32 parti di acqua per 100 parti in peso di polvere

Consistenza dell'impasto: pastoso

Durata dell'impasto: > 2 ore

Consumo: 1,2 kg/m² per mm di spessore

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

PRESTAZIONI FINALI

Resistenza a compressione a 28 gg: CS II (da 1,5 a 5 N/mm²)

Conformità: marcatura CE secondo UNI EN 998-1

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

SEYPLAN si prepara mescolando in 8 litri di acqua pulita il contenuto di un sacco da 25 kg fino ad ottenere un impasto plastico, omogeneo e privo di grumi. La mescolazione può essere effettuata manualmente, con agitatore elettrico o in betoniera. L'impasto così ottenuto si deve lasciare riposare per qualche minuto dopodiché si può procedere all'applicazione. SEYPLAN deve essere utilizzato entro 2 ore dalla miscelazione.

APPLICAZIONE

Per una corretta applicazione si consiglia di spatolare SEYPLAN fino ad un massimo di 3 mm in un'unica passata. Per spessori maggiori, prima di applicare gli strati successivi, attendere che l'impasto utilizzato sia asciutto e indurito.

La finitura superficiale di SEYPLAN può essere eseguita mediante frattazzino di spugna quando il prodotto non è ancora indurito.

AVVISI IMPORTANTI

- Attenersi scrupolosamente al dosaggio di acqua indicato.
- Non aggiungere inerti o leganti (calce, cemento, gesso, etc.) al prodotto.
- Non aggiungere additivi (acceleranti di presa, fluidificanti, etc.) al prodotto.
- Proteggere i rivestimenti da dilavamenti, gelo o sole battente per almeno 24 ore dall'esecuzione del lavoro.
- Non utilizzare su superfici in legno.
- Non utilizzare su supporti soggetti a movimenti o vibrazioni.
- Non utilizzare su supporti che presentano umidità di spinta o di risalita.
- Prima di applicare la ceramica verificare che **SEYPLAN** sia totalmente indurito e, in presenza di polvere superficiale, applicare **SEYPRIMER AC**.